



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Schichtsystem:</b>   | <b>bero-arc alu-foodresist</b>  |
| Beschichtungsverfahren: | Lichtbogenmetallspritzverfahren   |
| Beschichtungswerkstoff: | Reinaluminium 99,5%   |
| Schichthärte:           | 40 HV 0.3   |
| Bearbeitung:            | anbürsten mit rotierender Drahtbürste   |
| Einsatzzweck:           | Sehr guter Korrosionsschutz im Lebensmittelbereich.                                       |
| Schichteigenschaften.   | Lebensmittelechte Beschichtung vom Maschinenteilen im direkten Kontakt mit Lebensmitteln. |