

Berolina Metallspritztechnik Wesnig GmbH

HVOF-, Plasma-, Kaltgas-, Flamm- und Lichtbogenspritzen
Metall-, Carbid- und Keramikbeschichtungen

Berolina Metallspritztechnik Wesnig GmbH · Pappelhain 30-31 · 15378 Hennickendorf



Schichtsystem:	bero-arc sputtershield
Beschichtungsverfahren:	Lichtbogenmetallspritzverfahren
Beschichtungswerkstoff:	Reinaluminium 99,5%
Schichthärte:	40 HV 0.3
Bearbeitung:	ohne
Einsatzzweck:	Aufgrund der extrem hohen Rautiefe und ihrer Reinheit, wird diese Beschichtung eingesetzt, um die beim Sputtern nicht haftenden Partikel aufzufangen und so zu vermeiden, dass das zu beschichtende Substrat verunreinigt wird.
Schichteigenschaften:	Extrem hohe Rautiefe von Ra >25 µm.

Pappelhain 30-31
15378 Hennickendorf
☎ (033 434) 4 60 60
Fax (033 434) 4 67 01

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Reiner Wesnig
Andreas Duda
USt.-Id Nr. DE 153663864

Handelsregister:
Amtsgericht Frankfurt/O.
HRB 5380

Bankverbindung:
Berliner Sparkasse
Konto-Nr.:1663710836
BLZ:100 50 000

IBAN:
DE 24 1005 0000 1663 7108 36
B.I.C.: BELA2E33

